

# HS GC-QMSおよび統合定性解析手法による水質汚染物質識別の迅速化 ~河川への流出事故を想定したアクリル塗料分析~

# 関連製品:質量分析計(MS)

## はじめに

全国の一級河川水系における油類や化学物質の流出等による水質事故については、近年増加傾向にある。水道水源で流出事故が発生した場合、汚染源を特定し流出防止および浄化対策が実施されるため汚染物質とその種別を迅速に識別する必要がある。この分析手法の一つであるGC-QMS法では、溶媒抽出による前処理を行い、クロマトグラムのパターンおよび特定成分の定量などから識別している。そこで、今回、前処理が不要なヘッドスペース法と我々が開発したGC-QMSで得られる整数質量データに対応した統合定性解析ソフトウェアを用いて流出事故を想定したアクリル塗料水溶液の迅速な識別を試みた。その結果、塗料の特徴的な成分を識別することができたので報告する。

### 実験

測定にはトラップ型ヘッドスペース装置MS-62071STRAPと、GC-QMS装置JMS-Q1600GC UltraQuad™ SQ-Zetaを用いた。イオン化法はEI法およびソフトイオン化法として光イオン化(PI)法を用いた。全ての解析に は統合定性解析ソフトウェアmsFineAnalysis iQを用いた。測定試料として、精製水に市販のアクリル塗料 を添加した希釈水溶液(10,000倍)10mLをヘッドスペースバイアルに封入した。これを80°Cで30分間加熱 した際の気相ガス成分についてEI法とPI法で測定した。HS GC-QMS測定の詳細条件をTable.1に示す。こ の測定データを用いて統合定性解析を試みた。



JMS-Q1600GC UltraQuad<sup>™</sup> SQ-Zeta w/ MS-62071STRAP

| HS                 |                              | GC              |  | MS                 |  |  |
|--------------------|------------------------------|-----------------|--|--------------------|--|--|
| Sample temp.       | 80 °C                        | Column          | HP-5 (Agilent Technologies)  | Interface temp.    | 300°C  |  |
| Heating time       | 30 min                       |                 | 30 m × 0.32 mm id, 0.25 μm film thickness  | Ion source temp.   | 250°C  |  |
| Sampling mode      | a Tran                       | Oven temp.      | $50^{\circ}C (3 \text{ min}) \rightarrow 5^{\circ}C/\text{min} \rightarrow 300^{\circ}C (5 \text{ min})$ | A convicition mode | Scan ( <i>m/z</i> 29-600)<br>EI(70eV, 50μA)<br>PI(10.78eV) |  |
| Sampring mode      | Пар                          | Carrier gas     | 2 mL/min (Constant Flow)   | Acquisition mode   |  |  |
| Number of sampling | 1                            |                 |  | Ionization         |  |  |
| Treatula           |                              | Injection temp. | 250°C  | 101112811011       |  |  |
| Trap tube          | AQUATRAPI (GL Sciences Inc.) | Injection mode  | Split 50:1   |                    |  |  |

Table.1 Measurement Condition

### 測定結果

msFineAnalysis iQを用いたアクリル塗料の統合解析結果をFigure 1に示す。主な成分は有機溶媒・溶剤で中でもメチルイソブチルケトン(MIBK)が顕著に 検出され、アクリル樹脂製造の原料モノマーであるメタクリル酸メチル、メタクリル酸ブチルが検出された。



#### Figure 1 Integrated qualitative analysis result of acrylic paint

日本電子株式会社

本誌の記載内容は予告なしに変更することがあります。本誌掲載の商品は外国為替及び外国貿易法の規制品に該当する場合がありますので、輸出するとき、または日本国外に持ち出すときは弊社までお問い合わせ下さい。 Copyright © 2022 JEOL Ltd.

特徴的な成分の拡大クロマトグラムをFigure 2に示す。顕著なピーク[019]だけでなく微小ピーク[015]も検出できていることがわかる。これらのマススペクト ルをFigure 3, Figure 4に示す。EI法、PI法のどちらのマススペクトル上においても分子イオンと推定される*m/z 100のイオン*を検出することができ、PI法 では分子イオンがベースピークとなるマススペクトルが得られた。また、msFineAnalysis iQによる統合解析結果をTable2, Table3に示す。この結果より、 ピーク[015]はライブラリーDBとの類似度が905と算出された「Methyl methacrylate(メタクリル酸メチル)」、ピーク[019]はライブラリーDBとの類似度が 943と算出された「Methyl Isobutyl ketone(メチルイソブチルケトン)」であると推定された。以上のように、HS GC-QMS 法で特徴的な成分を検出でき、 msFineAnalysis iQの統合解析により容易に一意の候補に決定することができた。



Figure 2 Enlarged total ion current chromatograms



| Table 2 Integrated qualitative analysis result of peak[015] |         |     |            |              |          |          |                 |     |                       |
|---|---------|-----|------------|--------------|----------|----------|-----------------|-----|-----------------------|
| 化合物名  | CAS#    | 類似度 | 類似度 (リバース) | Lib. RI [iu] | ΔRI [iu] | 組成式      | EIベースピーク (Lib.) | 分子量 | 分子量確認                 |
| Methyl methacrylate   | 80-62-6 | 905 | 910        | 714          | 6        | C5 H8 O2 | 41              | 100 | <ul> <li>✓</li> </ul> |

#### Table 3 Integrated qualitative analysis result of peak[019]

| 化合物名                   | CAS#     | 類似度 | 類似度 (リバース) | Lib. RI [iu] | ∆RI [iu] | 組成式      | EIベースピーク (Lib.) | 分子量 | 分子量確認 |
|------------------------|----------|-----|------------|--------------|----------|----------|-----------------|-----|-------|
| Methyl Isobutyl Ketone | 108-10-1 | 943 | 946        | 735          | 13       | C6 H12 O | 43              | 100 | ✓     |

### まとめ

本報告では、HS GC-QMS および統合定性解析手法による水質汚染物質の識別例について紹介した。前処理が不要なヘッドスペース法による特徴的な 成分の検出と新規に開発したmsFineAnalysis iQの統合解析により、各成分の定性を容易に行うことができた。本手法を用いることで、定性解析精度の 向上、作業時間の短縮、作業効率の向上が実現でき水質汚染物質の迅速な識別に有効といえる。

> Copyright © 2022 JEOL Ltd. このカタログに掲載した商品は、外国為替及び外国貿易法の安全輸出管理の規制品に該当する場合がありますので、輸出するとき、または日本国外に持ち出すときは当社までお問い合わせください。



本社·昭島製作所 〒196-8558 東京都昭島市武蔵野3-1-2 TEL:(042)543-1111(大代表) FAX:(042)546-3353 www.jeol.co.jp ISO 9001·ISO 14001 該証取得



東京事務所 〒100-0004 東京都千代田区大手刻2丁目1番1号 大手到野村ビル
 業務統括センター TEL: 03-6262-3564 FAX: 03-6262-3589
 デマンド推進本都 TEL: 03-6262-3560 FAX: 03-6262-3577
 SI営業本部 SI販促室 TEL: 03-6262-3567 FAX: 03-6262-3577
 セミコンダクタ・ソリューションセールス部 TEL: 03-6262-3567
 MEソリューション版促室 TEL: 03-6262-3571
 SE営業発酵本部 SE営業グループ TEL: 04-2542-2383 (本社: 昭島製作所)